

AQUASTRIP

FICHE TECHNIQUE

Description du produit

Gel décapant à base de solvants à faible impact environnemental. Spécialement formulé pour l'élimination des anciens antifoulings du bois, du fer, du plastique et des surfaces métalliques en général. Bon pouvoir adoucissant également pour les émaux, vernis et substrats mono-composants. Grâce à sa formulation, le produit n'affecte ni le gelcoat ni la fibre de verre. AQUASTRIP permettra de traiter de grandes surfaces telles que la coque en un seul passage sans aucun danger pour le bateau. Exempt de substances toxiques ou nocives.

Informations sur le produit

Couleur	Vert clair		
Poids spécifique	UNI EN ISO 2811-1	1,00 – 1,20 g/cm ³	
Point d'inflammabilité	UNI EN ISO 13736	20 °C	
Conditionnement	2,5 Lt		

Application et emploi

PRÉPARATION DE LA SURFACE



Homogénéiser le produit avant l'usage.

Appliquer au moins 2 à 3 mm de produit sur la surface et laisser agir pendant 2 à 3 heures selon la température extérieure. La surface ne doit pas être exposée au soleil. Utiliser un grattoir ou de l'eau sous haute pression pour enlever le mélange mou d'AQUASTRIP et de peinture. Si nécessaire, répéter l'opération. Avant de peindre, la surface doit être lavée à fond à l'eau et laissée sécher. Poncer avec du papier grain 120 - 180. Rincer et laisser bien sécher la surface avant de repeindre.

AQUASTRIP

FICHE TECHNIQUE

Données d'application

Diluant/Nettoyage des outils		Alcool ou solvant
Méthode d'application		
Rendement théorique	2 – 3 m ² /litre	

CONDITIONS DURANT L'APPLICATION

Durant l'application et la période de contraction, la température du milieu ne doit pas être inférieure à 10° C et ne pas dépasser 30° C. Assurer une bonne ventilation quand la peinture est appliquée dans des espaces clos.

Stockage

Il est conseillé d'éviter l'exposition à l'air libre et aux températures élevées. Pour optimiser au maximum la durée utile du bidon, il faut vérifier qu'au moment de l'entreposage du produit le conteneur soit bien fermé et que la température soit entre 10-35° C. Éviter l'exposition directe aux rayons du soleil.

AQUASTRIP

FICHE TECHNIQUE

Normes de sécurité

Se conformer aux dispositions du DPR 303 et 475 (Italie). Éviter, par exemple, le contact du produit avec la peau. Travailler dans des lieux bien aérés et, s'ils sont renfermés, utiliser des aspirateurs, des ventilateurs et des amenées d'air. Durant l'application, utiliser les protections requises (masques, gants, lunettes, etc.). Avant l'usage, lire les sections 7-8 de la SDS.

INSTRUCTION POUR L'ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DES EMBALLAGES

Les emballages vides qui ont contenu des produits : Éliminer les emballages vides selon ce qui est requis par la loi à propos de l'élimination de ces déchets. Par exemple, à travers la mise en décharge dans un centre pour le recyclage.

Emballage contenant du produit non utilisé : Éliminer le produit non utilisé, en conformité avec les exigences légales de destruction de ces déchets ; par exemple la mise en décharge dans un centre pour le recyclage. Ne pas renverser dans les égouts et les cours d'eau. Éviter l'exposition des conteneurs à l'extérieur. En plus, les conteneurs doivent être gardés à une température entre 10 et 35° C. Ne pas exposer au soleil.

Notes

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique peuvent légèrement varier d'une production à l'autre. Le produit appliqué ne doit pas entrer en contact avec l'eau et les produits chimiques, ou être soumis à stress mécanique avant sa complète réticulation. Les épaisseurs du film humide font référence au produit non dilué. La dilution fera augmenter cette valeur. Lesdites informations sont le résultat de tests précis en laboratoire et d'une expérience pratique. Cependant, puisque le produit est principalement utilisé en dehors du control du producteur, Boero Bartolomeo S.p.A. ne peut que garantir sa qualité. Les informations contenues dans cette fiche peuvent être l'objet de révision de la part de la société. Pour clarifications, mises à jour ou des plus amples informations, il est conseillé de contacter directement Boero Bartolomeo S.p.A. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes.