

## **FONDO ALCHIDICO OPACO**

- MONOCOMPONENTE
- FACILE E RAPIDA APPLICAZIONE
- ELEVATA COPERTURA
- FINITURA OPACA PER INTERNI

### **CARATTERISTICHE**

Pittura alchidica di fondo monocomponente di colore bianco. Di facile applicazione, ha un ottimo potere coprente ed utilizzabile come finitura opaca per interni o come mano intermedia per cicli alchidici. Applicabile su vecchi fondi e finiture monocomponenti carteggiate, superfici in legno e supporti ferrosi riportati a nudo.

Non deve essere applicata su zincanti inorganici o lamiere zincate. Non adatta ad immersione continua.

### **DATI TECNICI**

Meccanismo Indurimento:	evaporazione del solvente e reticolazione chimica
Peso Specifico (20 °C):	1.46 ± 0,02 Kg/L
Solidi In Volume:	54,8 %
Flash Point:	+35 °C
Aspetto del Film:	opaco
Tinta:	bianco
Confezioni:	0,75 / 2,50 L

### **PREPARAZIONE SUPERFICI**

Applicare su superfici asciutte ed esenti da oli, grassi ed altre contaminazioni previa sgrassatura e carteggiatura.

Legno: applicare il prodotto con funzione impregnante o sottosmalto per cicli monocomponente.

Ferro e acciaio: applicare il prodotto con funzione anticorrosiva.

### **PROCEDURA APPLICAZIONE**

Applicabile a pennello, rullo, spruzzo. Mescolare bene il prodotto in modo da garantire la completa omogeneità.

Applicare uno spessore costante con una sequenza di passate incrociate onde assicurare una copertura uniforme. Generalmente non è richiesta alcuna diluizione: qualora fosse necessario aggiungere il Diluente 6470 fino ad un massimo del 5% in volume.

Il prodotto è pure applicabile su legno vecchio riportato a nudo. In questo caso si consiglia di diluire la prima mano di Eurogel con 10-20% di Diluente 6740 al fine di impregnare bene il supporto.

# Eurogel

Codice: 6515.153

## FONDO ALCHIDICO OPACO

### DATI APPLICATIVI

Essiccazione Completa (20 °C):	24 ore
Pot Life (20 °C):	
Temp. di applicazione Min/Max:	+5/+35 °C
Induritore:	
Rapporto Impiego in Volume:	
Rapporto Impiego in Peso:	
Diluyente/Solvente per pulizia:	6470
Spessore film umido per mano:	80 µ
Spessore film secco per mano:	45 µ
Resa teorica per mano:	13,7 m <sup>2</sup> /L
Tempo ricopertura min (20 °C):	24 ore
Tempo ricopertura max (20 °C):	48 ore
Numero di Mani:	1-2

### NOTE

Dati per applicazione a spruzzo	Convenzionale	Airless
Diametro dell'ugello	1,2/1,4 mm.	0,013/0,021 inch.
Pressione dell'aria	3,0/3,5 atm.	/
Rapporto di compressione	/	30:1

### NORME SICUREZZA

Durante l'applicazione in spazi ristretti, ed il seguente periodo di essiccazione, bisogna provvedere ad un'adeguata ventilazione. Il prodotto contiene solventi che possono formare con l'aria miscele esplosive se in presenza di fiamme libere, scintille o cariche elettrostatiche. Si raccomanda l'uso di occhiali, maschere, guanti, e indumenti protettivi. Prima dell'uso leggere le sezioni 7-8 della SDS. **ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO IN SICUREZZA DEL PRODOTTO BIOCIDA E IMBALLAGGIO** Imballaggi vuoti che hanno contenuto prodotti biocidi: Smaltire gli imballaggi vuoti secondo le esigenze della legge di smaltimento di questi rifiuti, ad esempio mediante conferimento in centro di riciclaggio. Imballaggi contenenti il prodotto biocida non utilizzato: Smaltire il prodotto non utilizzato in conformità con i requisiti della legge di smaltimento di questi rifiuti, ad esempio mediante conferimento in centro di riciclaggio, il riciclaggio degli imballaggi sarà vietata in questo caso. Non immettere nelle fognature e nei corsi d'acqua. Le latte di prodotto non devono essere esposte all'aperto e devono essere conservate ad una temperatura compresa tra 10°C e 35 °C . Non esporre al sole.

Le informazioni contenute su questa scheda tecnica, sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche che garantiscono la qualità del prodotto, se utilizzato secondo le modalità da noi consigliate e sono soggette a possibili modifiche e aggiornamenti da parte della Società. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per prodotti impiegati diversamente da quanto indicato, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Veneziani. La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.